BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 3159

Gewebeklebeband (wasserundurchlässig)

BESCHREIBUNG

Scapa 3159 ist ein qualitativ hochwertiges, wasserfestes Standardgewebeband mit einem druckempfindlichen Naturkautschukkleber beschichtet. Das Produkt ist in den standardmäßig in Schwarz, Weiß und Silber, sowie auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich und für eine Reihe von allgemeinen Anwendungen zu nutzen

ANWENDUNGEN

- Als Mehrzweck-Gewebeband entwickelt für einen breiten Anwendungsbereich im Industrie- und Baubereich
- Zum kurzzeitigen abdecken, bündeln, abdichten und schützen geeignet
- Gut geeignet zur Verbindung von PE Folien bei der Entfernung von Asbest

PRODUKTVORTEILE

- Gute Wasserbeständigkeit
- Gute dauerhafte Klebkraft
- Flexibel und anpassungsfähig
- Gute Leistung bei niedriger Temperatur
- Gutes Allzweckprodukt
- Temperaturfestigkeit zwischen -15 bis +75ºC
- Gute Anfangshaftung
- Erfüllt Anforderungen nach REACH und RoHS
- Leichtes abreißen per Hand

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Träger	2.5	N/cm	IEC 60454-2
Haftung auf Stahl	4.0	N/cm	IEC 60454-2
Bruchfestigkeit	28	N/cm	IEC 60454-2
Dicke (mm)	0.14	-	AFERA 5006*

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: Neutraler Kern
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 50mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton bis zur Verwertung gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Die Lagerbeständigkeit ist abhängig von der Benutzung und den klimatischen Verhältnissen. Sie sollte jedoch nicht weniger als zwei Jahre nach Herstellungsdatum betragen, sofern die Lagerung in einem gemäßigtem Klima und unter guten Bedingungen erfolgt.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.