BARNIER®
www.barnierpro.com

Fiche TECHNIQUE

BARNIER ® 3159

Tissu Couché Polyéthylène

DESCRIPTION

Scapa 3159 est un tissu couché polyéthylène, étanche et imperméable, d'entrée de gamme , enduit d'une masse adhésive caoutchouc et de haute performance. Il est disponible en coloris gris argent, noir et blanc en version standard, mais d'autres coloris sont disponibles sur demande. Il est utilisé pour des applications générales.

CARACTERISTIQUES

- Tissu couché polyéthylène tous usages convenant à de nombreuses applications dans l'industrie et le bâtiment
- Utilisé également pour le masquage de courte durée, le jointage, l'étanchéité et la protection protection
- Egalement utilisé pour le jointage de pièces en PE, et dans le désamiantage.

AVANTAGES

- Tenue en température allant de -15 à 75°C
- Bonnes propriétés d'adhérence et de résistance
- Bonne performance à basse température pour des applications en hiver
- Souple et conformable
- Tissu convenant à des usages généraux
- Bonne résistance à l'humidité
- Bonne adhésivité initiale
- Conformités REACH et RoHS
- Déchirable et bonne tenue de déroulement à la main

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur l'endos	2.5	N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur acier	4.0	N/cm	IEC 60454-2
Charge à la rupture	28	N/cm	IEC 60454-2
Épaisseur (mm)	0.14	-	AFERA 5006*

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Axe / Mandrin: carton neutre
- Longueur du rouleau: 50m
- Largeur du rouleau: 50mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière et des émanations de solvant.
La durée utile des rouleaux dépendra des conditions climatiques et d'utilisation, mais elle devrait être supérieure à deux ans à partir de la date de fabrication sous un climat tempéré et si les conditions de stockage sont respectées.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.