



# **BARNIER ® 6096**

L'étanchéité - PVC

## **DESCRIPTION**

Barnier 6096 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc. Barnier 6096 est disponible en coloris jaune ou gris aluminium.

### **CARACTERISTIQUES**

- Réparation, obturation, étanchéité, masquage, protection, maintien de bâches et films de masquage
- Étanchéité de coffrage de banches (jaune)
- Masquage de courte durée (moins de 3 jours) sur béton, plâtre, métal, plastique

## **AVANTAGES**

- Adhère sur toutes les surfaces, même quand elles sont poussiéreuses ou humides
- Déroulement facile malgré un adhésif très puissant
- Déchirable à la main
- Reste conformable et souple, même à basse température l'hiver
- Masquage avec tous types de peintures
- Tack élevé
- Résistant et imperméable à l'eau et à l'humidité
- Utilisation en intérieur et en extérieur

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	1,2	N/cm	AFERA 4001
Allongement à la rupture	200	%	AFERA 4005
Température de fonctionnement	+70	°C	-
Résistance à la traction	22	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0,125	mm	AFERA 4006

Version: 28 Generated Date: 16 December 2025

www.scapaindustrial.com Product Code: 6096

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group ple et de ses filiales.

### PRÉSENTATION STANDARD

• Conditionnement: 36 rouleaux par carton

Dimension: 33mx50mmAxe / Mandrin: 76mm

• Conditionnement / emballage (a): Film rétractable individuel

Note:

#### RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur leur bord coupé, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe du soleil et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré pourra être d'au moins 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. En raison de la diversité des substrats utilisés par l'utilisateur final, l'essai effectué par l'utilisateur final lui-même est le moyen le plus sûr de tester les substrats avant l'application finale.

Version: 28 Generated Date: 16 December 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 6096