BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

Scapa 1252

PP Verpackungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 1252 ist ein 28 bi-axial gereckter Polypropylen Film der mit einem Kautschukkleber beschichtet ist, Die Gesamtstärke beträgt 45µ; hergestellt für allgemeine Verklebungs- und Verpackungsanwendungen.

ANWENDUNGEN

- Verpacken und Verschließen von Kartons
- Palettenverpackung

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Klebrigkeit
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien,
- Lösungsmittelfrei
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210,
- Dauer – Temperaturbeständig bis: +50°C.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	4.5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	170	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	39	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	0.045	mm	AFERA 5006

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Gelbbraun, transparent und weiß
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
- Rollenlänge: 66, 100 und 132 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

Note:

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.