BARNIER®
www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 4403

Hochwertiges, doppelseitiges u-PVC Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 4403 ist ein hochwertiges, doppelseitiges Klebeband basierend auf einem uPVC-Film. Das Klebeband ist beidseitig beschichtet mit einem Akrylkleber in der Gesamtstärke von 0,24mm und mit einer weissen, silikonisierten 120gr PE-Papiertrennfolie abgedeckt. Es wird für hochwertige Klebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen.

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

- Gebrauchstemperatur: -30 ° C bis + 70 ° C.
- Geeignet für raue Oberflächen.
- Geeignet für Substrate mit niedriger Oberflächenenergie.
- Hohe Haftung.
- Gute Weichmacherbeständigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke (ohne Liner)	0.24	mm	AFERA 5006
Haftung auf Stahl	11	N/cm	AFERA 5001
Zugfestigkeit	75	N/cm	AFERA 5004
Bruchdehnung	80	%	AFERA 5004

ANMERKUNGEN:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Scapa Pappe
- Dimension : 50mx19mm; 50mx50mm
- Verpackung: 16; 6

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf der Schnittflächenseite in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt sollte vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und lösenden Dämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Lagerfähigkeit: 12 Monate ab Lieferdatum Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.