BARNIER®
www.barnierpro.com

Fiche TECHNIQUE

BARNIER ® 6097

Masquage longue durée

DESCRIPTION

Barnier 6097 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc naturel (réticulé).

CARACTERISTIQUES

- Masquage en peinture sur supports fragiles (bois peint ou vernis…)
- Masquage en peinture longue durée

AVANTAGES

- Pas de dépôt de masse adhésive même après une semaine
- Déchirable à la main
- Déroulement très facile
- Reste conformable et souple même à basse température l'hiver
- Adhère sur tous supports

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	1	N/cm	AFERA 5001
Charge à la rupture	29	N/cm	AFERA 5004
Élongation à la rupture	200	%	AFERA 5004
Tenue en température	70	°C	-
Épaisseur totale	0,125	mm	AFERA 5006
Pégosité (méthode de la balle roulante)	1	cm	PSTC 6

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Barnier
- Mandrel: 76 mm
- Conditionnement: Sous film individuel
- Longueur du rouleau: 33 m
- Dimension (taille) du rouleau: 50 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.