

BARNIER[®] 1201

Toile premium multi-usages

DESCRIPTION

Scapa 1201 est un tissu imprégné résistant et imperméable, enduit d'une masse adhésive caoutchouc.

CONSTRUCTION

1201 est disponible en coloris Blanc, Noir, Bleu, Jaune, Vert, Rouge, Marron et Gris.

CARACTERISTIQUES

- Renfort, repérage, maintien, reliure, bordage et décoration
- Film de protection d'instructions, brochures, prospectus etc.
- Convient pour toutes applications de raccord sauf sur les substrats siliconés.
- Film de lamination d'étiquettes pour les applications de découpe à grande vitesse

AVANTAGES

- Excellentes propriétés imperméables
- Très résistant et robuste
- Maléable et hautement conformable
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonnes propriétés de déroulement
- Déchirable à la main
- Ecriture possible sur le produit
- Disponible dans une large gamme de coloris
- Bonne adhérence initiale (tack) et finale
- Température de service: -15°C à +70°C

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|--------------------------|-----------------|--------|-----------------|
| Épaisseur totale | 0.047 | mm | AFERA 5006 |
| Résistance à la traction | 40 | N/cm | AFERA 4004 |
| Allongement à la rupture | 100 | % | AFERA 4005 |
| Adhésion sur acier | 5 | N/25mm | AFERA 5001 |

Note:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau (a): 66 mètres
- Longueur du rouleau (b): 330 mètres
- Longueur du rouleau (c): 1000 mètres
- Largeur du rouleau (a): 12, 15, 19, 25, 38 et 50 mm
- Largeur du rouleau (b): 12, 15 et 19 mm
- Largeur du rouleau (c): 12, 19, 25, 38 et 50 mm
- Axe / Mandrin: mandrin en carton 76 mm portant la marque Scapa
- Couleurs: Transparent

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.