



Scapa 1252

L'emballage

DESCRIPTION

Le 1252 est un film polypropylène bi-orienté de 28μ , enduit d'un adhésif caoutchouc sensible à la pression, d'une épaisseur totale de 45μ .

CARACTERISTIQUES

- Emballage et fermeture de cartons
- Banderolage de palettes

AVANTAGES

- Tack élevé
- Sans solvant
- Résiste à l'humidité et aux agents chimiques
- Peut être appliqué à la main ou à l'aide des dérouleurs Scapa HD209 ou HD210
- Tenue en température en continu : +50°C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	4.5	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	170	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	39	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	0.045	mm	AFERA 5006

Note:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

Version: 16 Generated Date: 16 December 2025 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 1252

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

• Couleurs: Chamois, transparent et blanc

Axe / Mandrin: mandrin en carton 76 mm portant la marque Scapa

Conditionnement: À plat sous film rétractable
Longueur du rouleau: 66, 100 et 132 mètres

Largeur du rouleau: 50 mm

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Version: 16 Generated Date: 16 December 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 1252