



BARNIER ® 1253

L'emballage - Silencieux

DESCRIPTION

Le 1253 est un film polypropylène bi-orienté de 28 μ , enduit d'un adhésif émulsion acrylique sensible à la pression, d'une épaisseur totale de 46 μ .

CARACTERISTIQUES

- Emballage et fermeture de cartons
- Banderolage de palettes

AVANTAGES

- Déroulement silencieux
- Bon vieillissement et bonne résistance aux U.V.
- Non cassant au froid
- Résiste à l'humidité et aux agents chimiques
- Peut être appliqué à la main ou à l'aide des dérouleurs Scapa HD209 ou HD210,
- Tenue en température en continu : +60°C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|--------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Adhésion sur acier | 2.1 | N/cm | AFERA 5001 |
| Allongement à la rupture | 150 | % | AFERA 5004 |
| Résistance à la traction | 42 | N/cm | AFERA 4004 |
| Épaisseur totale | 0.046 | mm | AFERA 5006 |

Version: 12 Generated Date: 05 November 2025 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 1253

Note:

This will be taken from the core product for the SAP Material Group

PRÉSENTATION STANDARD

• Couleurs: Chamois, transparent et blanc

Axe / Mandrin: mandrin en carton 76 mm portant la marque Scapa

Conditionnement: À plat sous film rétractable
Longueur du rouleau: 66, 100 et 132 mètres

• Largeur du rouleau: 50 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Version: 12 Generated Date: 05 November 2025 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 1253