Fiche TECHNIQUE

Scapa 296

PVC Plastifié Adhésif Simple Face

DESCRIPTION

Scapa 296 est un PVC plastifié, enduit d'une masse adhésive caoutchouc blanche. Scapa 296 est jaune.

CARACTERISTIQUES

- Réparation temporaire de sacs polyéthylène et de plastique gonflable
- Marquage au sol
- Jointage de banches

AVANTAGES

- Résistance thermique jusqu'à 50 °C
- Agressivité de la masse adhésive : bonne adhérence sur les surfaces sales
- Déchirable à la main
- Très conformable
- Bonne adhérance sur les surfaces sales et mouillées

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Allongement à la rupture	180	%	AFERA 5004
Adhésion par pelage sur l'acier	1.2	N/cm	AFERA 5001
Résistance à la traction	32	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	0.150	mm	AFERA 5006

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Neutre ou particulier
- Conditionnement: Enveloppe ou vrac
- Longueur du rouleau: 33 m
- Longueur du rouleau: 76 mm
- Largeur du rouleau: 38 mm, 50 mm, 75 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C.
Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.