Fiche TECHNIQUE

BARNIER ® 5589

La Mousse double face

DESCRIPTION

Barnier 5589 est une mousse polyéthylène haute densité, à cellules fermées, enduite d'une masse acrylique sur les deux faces. Fixations diverses

CARACTERISTIQUES

- Fixation de profilés et accessoires
- Fixation diverses utilisation en extérieur

AVANTAGES

- Très bonne résistance aux U.V.
- Finition propre et nette
- Fixation d'éléments n'excédant pas 15g/cm²
- Adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs
- Résistance à l'abrasion, à la corrosion et à l'humidité
- Bonne résistance aux acides et alcalis dilués
- Enduite sur les deux faces d'une masse adhésive acrylique de haute qualité
- Un minimum de compression de 20% est nécessaire pour réaliser l'étanchéité à l'eau
- Durée de stockage : 1 an
- Température d'application : +10°C à +40°C
- Température de service : -40°C à +120°C

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion par pelage à 180°C 10 Minutes	20	N/25mm	Scapa F9
Cisaillement statique après 150 h @ 70 °C	0,2	Kg/cm²	Scapa F21
Tenue au cisaillement pendant 500 heures sur acier	0,16	Kg/cm²	Scapa F7
Cisaillement dynamique	60	N/cm²	Scapa F11
Allongement à la rupture	300	%	Scapa F17
Adhésion (traction dynamique) du bloc T (72 heures)	90	N/cm²	Scapa F11
Résistance à la traction	200	N/cm²	Scapa F17

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

PRÉSENTATION STANDARD

- Dimension : 10mx19mm

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.