www.barnierpro.com

Fiche TECHNIQUE

BARNIER ® 7022

L'Emballage - Ultra résistant

DESCRIPTION

Le 7022 est un ruban adhésif polypropylène armé de fils de verre chaîne et trame, ultra résistant, enduit d'un adhésif caoutchouc sensible à la pression.

CARACTERISTIQUES

- Emballage et fermeture de cartons
- Banderolage de palettes
- Cerclage de biens lourds, la sécurisation des palettes et le renfort des cartons d'expédition

AVANTAGES

- Très résistant
- Sans solvant
- Une grande résistance à la rupture dans le sens longitudinal et transversal.
- Résiste aux chocs pendant le transport

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	6.6	N/cm	AFERA 5001
Allongement à la rupture	5	%	AFERA 5004
Résistance à la traction	160	N/cm	AFERA 5004
Épaisseur totale	110	µm	AFERA 5006

Note:

****This will be taken from the core product for the SAP Material Group****

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Conditionnement: Individuel, film rétractable avec 2 étiquettes
- Longueur du rouleau: 50 mètres
- Largeur du rouleau: 50 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent êtres stockés à plat, dans leurs emballages d’origine, à l’abri des poussières, lumières et l’humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre 15°C et 25°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d’huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.