www.barnierpro.com

Technische DATEN

BARNIER ® 875

Aluminisiertes Polypropylen-Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 875 ist eine aluminisierte Polypropylen-Folie (30µ) mit einem sehr aggressiven Acrylklebesystem und wurde speziell zum Verbinden neuer, dünner, reflektierender Dämmplatten entwickelt.

ANWENDUNGEN

- Verbindung und Reparatur mehrschichtiger reflektierender aluminisierter dünner Isolierung

PRODUKTVORTEILE

- Dasselbe Aussehen wie reflektierende Platten
- Aggressiver Klebstoff
- Gute Widerstandsfähigkeit gegen Alterung und UV-Strahlen
- Einfach abzuwickeln
- Sehr formbar
- Von Hand reißbar
- Sehr gute Haftkraft auf rauen und staubigen Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	7	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	100	%	AFERA 4005
Temperaturbereich	-40 bis +110	°C	-
Zugfestigkeit	30	N/cm	AFERA 4004
Gesamt Dicke	0.06	mm	AFERA 4006

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

ANMERKUNGEN:

Optische Dichte : 2.2

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Aluminium
- Kern: 76 mm
- Verpackung: Pappe
- Rollenlänge: 25 und 50 Meter
- Rollenbreite: 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Original-Verpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden.

Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +25°C liegen.

Die Einhaltung eines strengen Haltbarkeitsdatums von 1 Jahr ab dem Tag der Herstellung wird empfohlen.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.