# BARNIER ® 9050

Ruban d'emballage papier

## DESCRIPTION

Barnier 9050 est un ruban d'emballage papier, enduit d'un adhésif caoutchouc naturel, d'une épaisseur totale de 120µ, recommandé pour l'emballage et la fermeture de cartons. Composé à 50% de matières biosourcées, le ruban peut être recyclé avec les cartons sans affecter le procédé de recyclage. Il permet de remplacer les adhésifs d'emballage plastiques traditionnels.

## CARACTERISTIQUES

- Emballage et fermeture de cartons
- Emballage manuel

## AVANTAGES

- Fabriqué à partir de 50% de matières premières renouvelables
- Se déroule facilement
- Déchirable à la main
- Bon tack
- Bon pouvoir adhésif sur carton
- Mandrin en carton 100% recyclable
- Recyclage facilité : le ruban peut être jeté avec le carton sur lequel il est appliqué sans affecter le procédé de recyclage
- Peut être appliqué à la main ou à l'aide des dérouleurs Scapa HD209 ou HD210
- Possibilité d'écrire sur le ruban
- Imprimable sur demande



Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|---|---|---|---|
| Épaisseur totale | 120 | µm | AFERA 5006 |
| Adhésion sur acier | 2,4 | N/cm | AFERA 5001 |
| Allongement à la rupture | 7 | % | AFERA 5004 |
| Résistance à la traction | 40 | N/cm | AFERA 5004 |
| Tenue en température | 15 à 45 | °C to °C | - |

## PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Marron
- Dimension : 50mmx50m
- Conditionnement: Pas d'emballage individuel

## RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.
Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.



Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.